

品質試験報告書



211

2011年 9月 1日

試験番号 023079-1
(408971) (完)

日大工業(株) 殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No. 品番・品名及び色柄番
1 ホリシ-ト #150

一般財団法人 ボーケン品
近畿事業所
大阪市中央区上町1丁目 番15号
TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目	試験方法及び条件
1. 引張強さ	依頼者指定の方法による
2. 引裂強さ	依頼者指定の方法による
3. 透湿性	JIS-Z-0208 カップ法 40℃ 90%

試験結果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1. 引張強さ	強力					
	MPa (kgf/cm ²)					
	たて	19.3 (197)				
	よこ	19.9 (203)				
	伸び率 (%)					
2. 引裂強さ	たて	250				
	よこ	370				
	N/mm (gf)					
3. 引裂強さ	たて	131 (615)				
	よこ	103 (483)				
3. 透湿性	カップ法	10				
	g/m ² ・24h					

備考

引張強さ(依頼者指定の方法) : JIS-Z-1702 タンパル形 定速伸長形
引張速度50cm/min 巾1.0cm

引裂強さ(依頼者指定の方法) : JIS-K-6781 定速伸長形
引張速度:50cm/min<-

1	2	3	4
見本は貼付 できません			

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。